

Grunt Silikatowy Goldmurit **Karta techniczna**

- * Polepsza przyczepność
- * Nie blokuje procesu silyfikacji
- * Wydajny i łatwy w nakładaniu

Produkt

Grunt Silikatowy Goldmurit to grunt pod farby i tynki silikatowe, wyskospecjalistyczny produkt oparty na bazie potasowego szkła wodnego. Wzmacnia przyczepność i wyrównuje chłonność podłoża mineralnych. Produkt jest zdolny do dyfuzji, wodorocieńczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera lotnych związków organicznych

Produkt zgodny z:

AT-15-8921/2014 z dnia 18.03.2014; ITB-0535/Z z dnia 16.04.2014; Krajowa Deklaracja Zgodności 01/04/2014 z dnia 23.04.2014. Produkt zgodny z PN-C-81906/2003.

Zastosowanie

Grunt Silikatowy Goldmurit znajduje zastosowanie na podłożach mineralnych, pod tynki i farby silikatowe. Zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża. Dzięki penetracji w głąb struktury podłoża wzmacnia ją czyniąc możliwym nakładanie tynków silikatowych lub malowanie farbami silikatowymi. Nie zakłóca procesu silyfikacji. Zastosowanie: zewnętrzne/wewnętrzne. Narzędzia: pędzel, wałek

Obróbka

Usunąć złuszczone się stare powłoki, piaskujące i kredujące podłoża dodatkowo oczyścić szczotką. Mocno i nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować 2-krotnie "mokro na mokro" mieszanką Gruntu Silikatowego Goldmurit i wody w stosunku 2:1 (2 części Gruntu Silikatowego Goldmurit na 1 część wody) . W większości aplikacji wystarczy zagruntowanie jednokrotne. Malować wyłącznie pędzlem. Nie stosować w o temperaturze poniżej +8°C (temp. obiektu). Wysychanie: 8 / 24 h, temp. stosowania: 8-25°C

Czas wysychania

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania po ok. 8 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie.

Zużycie

Ok. 0,1-0,2 l/m² na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Składowanie

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału,

GOLDMURIT

wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

Nadzór

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN.

Dalsze informacje

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.